

# 3D MARKET

## TRANSPARENTE

★ FDA

## FILAMENTO PLA FDA APPROVED

la composición de este producto y todos los ingredientes utilizados para producir el filamento mencionado anteriormente cumple con las siguientes regulaciones, legislaciones, recomendaciones o comunicaciones la producción de envases de alimentos y otras aplicaciones en contacto con alimentos como se describe en esta declaración.

### Info Técnica:

- Temperatura impresión:  $205 \pm 10^{\circ}\text{C}$
- Temperatura fusión:  $115 \pm 35^{\circ}\text{C}$
- Cama impresión:  $57^{\circ}\text{C}$

### Regulaciones

- Regulation (EC)
- Regulation (EU)
- FDA 21 CFR of

### Gravedad específica

ISO 1183

### Fuerza de impacto

3,4 kJ/m<sup>2</sup>

### Resistencia tracción

66 MPa

### Módulo de tracción (E)

3027 MPa

### Absorción humedad

1968 ppm

### Color

Natural Claro



01 800 0046 733

[www.3dmarket.mx](http://www.3dmarket.mx)



[ventas@3dmarket.mx](mailto:ventas@3dmarket.mx)