

## DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

### PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Elongación de rotura: 3 %

Módulo de tracción: 57 MPa

UTS: 8 MPa

### PROPIEDADES DE IMPACTO

Impacto Izod con muesca: 1,91 J/m

## CASTABLE JOYERÍA

Diseñadas específicamente para la fundición, las resinas dentales y para joyería moldeables Phrozen se queman limpiamente para proporcionar una fundición fiable para todo tipo de modelos impresos en 3D, especialmente piezas dentales y joyería impresa en 3D.

