

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Esfuerzo de tracción en rotura: 37 MPa

Módulo de tracción: 5400 MPa

Alargamiento a la rotura: 98 %

PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Módulo de Young: 1175 ± 47 MPa

PROPIEDADES DE IMPACTO

Impacto Izod con muescas: 145,00 J/m

PROPIEDADES TÉRMICAS

HDT a 0,45 MPa: 52 °C

POTENCIA DE RESISTENCIA AL IMPACTO X5

ONYX IMPACT PLUS

En asociación con Loctite, Phrozen ONYX Impact Plus ofrece una resina resistente a los impactos 5 veces mayor para proyectos diarios de trabajo pesado y aplicaciones de ingeniería. Es un material flexible y resistente, con súper resistencia a los golpes y con resistencia de peso increíblemente fuerte.

