

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Esfuerzo de tracción en rotura: 25 MPa

Elongación de rotura: 20 %

PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Módulo de Young: 900 MPa

PROPIEDADES DE IMPACTO

Impacto Izod con muesca: 6,31 J/m

SPEED PHROZEN

Hemos formulado especialmente la resina Phrozen Speed para imprimir hasta 8 veces más rápido*, lo que la convierte en la opción ideal para imprimir modelos grandes como accesorios y prototipos industriales.

