

Resistencia al Impacto:

DATOS TÉCNICOS

Velocidad de Impresión: < 300 mm/s **Densidad:** 1.20 g/cm³

Temp de Fusión:

Resistencia a la Tracción: 55 ± 4 MPa Elongación al Romper: 3.8 ± 0.3 % Módulo de Flexión: Resistencia a la Flexión: 108 ± 4 MPa

228 °C

2310 ± 70 MPa

 $34.8 \pm 2.1 \text{ kJ/m}^2$



PC BLACK

El filamento PC de Bambu Lab es una excelente opción para impresiones 3D de alta calidad y durabilidad, cuenta con resistencia, acabado superficial y versatilidad.

